

Ненасыщенная полиэфирная смола ПН-101П

Внешний вид

Прозрачная жидкость желтого цвета.

Основное применение

Разработана специально для изготовления профильных изделий методом пултрузии.

Гарантийный срок хранения

2-4 месяца при температуре ниже 25°C;

хранить в отсутствии прямого солнечного света и влаги в закрытых непрозрачных емкостях.

Технические характеристики жидкой смолы

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя
Плотность	г/см ³	1,11-1,13
Условная вязкость по вискозиметру при 25°C	с	45-60
Содержание стирола	%	36-42
Время желатинизации	мин	25-30

* *Примечание:* более точная формула является коммерческой тайной фирмы ООО «РОСИЗОЛИТ».

Все данные базируются на сегодняшнем уровне знаний и опыте и на результатах тщательно проведенных экспериментов. Они не освобождают пользователя от проведения собственных экспериментов, которые необходимы для обеспечения успешной переработки и использования в каждом отдельном случае применения.