

## Ненасыщенная полиэфирная смола ПН-103

### Внешний вид

Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

### Описание

Смола общего назначения с улучшенными прочностными и жесткостными характеристиками.

### Основное применение

Может быть рекомендована для производства изделий с повышенными жесткостными характеристиками.

### Гарантийный срок хранения

2-4 месяца при температуре ниже 25°C;

хранить в отсутствие прямого солнечного света и влаги в закрытых непрозрачных емкостях.

### Технические характеристики жидкой смолы

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя
Условная вязкость по вискозиметру при 25°C	с	16-30
Массовая доля мономера	%	32-35
Время желатинизации	мин	8-20
Полное кислотное число	мгКОН/г	30,0
Максимальная температура при отверждении	°C	215

\* *Примечание:* более точная формула является коммерческой тайной фирмы ООО «РОСИЗОЛИТ».

Все данные базируются на сегодняшнем уровне знаний и опыте и на результатах тщательно проведенных экспериментов. Они не освобождают пользователя от проведения собственных экспериментов, которые необходимы для обеспечения успешной переработки и использования в каждом отдельном случае применения.