

Ненасыщенная полиэфирная смола ПН-1КТ-НР

Внешний вид

Вязкая жидкость розового цвета.

Основные характеристики смолы

Предускоренная, тиксотропированная смола с низкой экзотермой отверждения, увеличенным временем отверждения и низкой усадкой.

Основное применение

Применяется в качестве связующего для толстостенных и крупногабаритных изделий сложной конфигурации.

Гарантийный срок хранения

4 месяца при температуре ниже 25°C;
хранить в отсутствие прямого солнечного света и влаги в закрытых непрозрачных емкостях.

Технические характеристики жидкой смолы

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя
Условная вязкость по вискозиметру при 25°C	с	20-28
Массовая доля мономера	%	31-34
Время желатинизации	мин	5-28
Полное кислотное число	мгКОН/г	19,0
Максимальная температура в процессе отверждения	°C	160

* *Примечание:* более точная формула является коммерческой тайной фирмы ООО «РОСИЗОЛИТ».

Все данные базируются на сегодняшнем уровне знаний и опыте и на результатах тщательно проведенных экспериментов. Они не освобождают пользователя от проведения собственных экспериментов, которые необходимы для обеспечения успешной переработки и использования в каждом отдельном случае применения.